170010260188

(2020)国认监认字(047)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0846

检 验 报 告

玻纤质检（ CSW ）字 第（ 21070023 ）号

副 本

产品名称 高性能玻璃球(高强)

委托单位 浙江新钮新材料科技有限公司

检验类别 委托检验

南京国材检测有限公司
国家玻璃纤维产品质量监督检验中心
二〇二五年八月六日

南京国材检测有限公司
国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检　验　报　告

玻纤质检（CSW）字　第（21070023）号　共 2 页第 1 页

委托单位	浙江新钮新材料科技有限公司	委托单位地址	浙江省金华市永康市石柱镇厚莘工业区67号
样品名称	高性能玻璃球(高强)	规格型号	----
商　标	----	送　样　者	孙康镇
生产单位	浙江新钮新材料科技有限公司	生产日期原编号码	2025年7月1日
检验要求	对提交的样品进行二次冒泡温度、化学成分测试。		
附加信息	无		
以上信息由委托单位提供，本中心不对其真实性负责。			
检验类别	委托检验	送样日期	2025年7月14日
样品状态	淡绿色玻璃球		
样品数量	10颗，1袋	检验日期	2025年7月14日 － 2025年8月6日
检验依据	委托实验室选定		
检验结论	样品经检验，各检验项测定值详见附页（第2页）。 （检验报告专用章） 声明：客户送样，本检验结论仅对来样负技术责任。　2025 年 8 月 6 日		
备注	委托方声称样品为玻璃纤维纱(高强)，本报告不负责证明该样品的分类。		

本报告为彩色背底，白色背底无效。

批准：陈建明　/授权签字人　审核：郝郑涛　编制：汪敏

南京国材检测有限公司
国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检 验 报 告 附 页

检 验 项 目		试 验 方 法	测 定 值
二次冒泡温度	℃	JC/T 935-2004	1053
ω (SiO_2)	%	GB/T 1549-2008	54.21
ω (Al_2O_3)	%		14.52
ω (CaO)	%		22.59
ω (MgO)	%		0.44
ω (TFe_2O_3)	%		0.23
ω (TiO_2)	%		0.32
ω (SO_3)	%		0.020
ω (P_2O_5)	%		0.044
ω (F)	%		0.66
ω (Na_2O)	%		0.31
ω (K_2O)	%		0.20
ω (Li_2O)	%		0.025
ω (ZrO_2)	%		0.031
ω (BaO)	%		0.0083
ω (Cr_2O_3)	%		0.0082
ω (MnO)	%		0.0097
ω (CeO_2)	%		0.0044
ω (SrO)	%		0.13
ω (As_2O_3)	%		0.002
ω (B_2O_3)	%	ISO 21078-1:2008	5.97

质量监督检验中心 专用章